

# Fasadtvätt Sten

## BRUKSANVISNING OCH PRAKTISKA RÅD

Fasadtvätt Sten är mycket kraftfull och utvecklad för att enkelt och effektivt rengöra ytor som är angripna av salpeterutfällningar, utfällning av gips, salter, kalk, rostränder, metalloxider samt borttagning av puts- och cementrester. Löser även andra kemiskt bildade- och bundna föreningar vid rengöring av fasader och andra ytor utomhus.

Före målning, putsning eller annan behandling eller för att få en ren fasad utan efterföljande behandling

Kontrollera med "guide för val av fasadtvätt" vilka material som lämpar sig för rengöring med Fasadtvätt Sten.

Fasadtvätt Sten innehåller saltsyra ca 10%. pH i koncentrat ca 1 och i brukslösning pH ca 1-1,5. Med vissa metaller, såsom zink och aluminium, kan bildas explosiv gasblandning.

Fasadtvätt Sten är högkoncentrerad och biologiskt nedbrytbar.

### SKYDDSUTRUSTNING:

Använd skyddsglasögon och gummihandskar. Undvik inandning av sprutdimma. Vid risk för dimbildning, använd lämpligt andningsfilter. Ögonskölj och vatten skall finnas lätt tillgängliga för sköljning av ögon och hud. Läs varningstexten på etiketten eller på SDB. Risk för allvarlig ögonskada.

### SKYDDSATGÄRDER:

Spill, sprutdimma och smutsvatten som får torka kan etsa, bleka och missfärga. Fönsterglas, metall, plast, glaserat eller polerat material samt gräs och växter måste skyddas noga.

### BRUKSANVISNING:

Undvik att arbeta i direkt solljus eller på solvarma ytor. Sugande fasader skall först spolade med vatten tills de är mättade för att undvika att tvättilösningen och upplöst smuts sugas in i underlaget. Applicera med syrafast utrustning. Använd lågtrycksspruta eller injektor till högtryckstvätt. Lägga alltid på nerifrån och uppåt. Vid mycket svår nedsmutsning, upprepa applicering efter ca 10 minuter. Låt verka i ca 10-20 minuter. Om produkten börjar torka, upprepa appliceringen. Bearbeta ytan med en hård borste tills smuts och beläggningar är upplösta.

Spola rent nerifrån och uppåt. Använd högtryck med 80-140 bar.

Avsluta med riklig sköljning uppifrån och ner. Kontrollera om möjligt sköljvattnets pH-värde med lackmuspapper. Om för lågt, pH 4,0 -5,0, upprepa sköljningen.

### DOSERING:

Späd med 1:20 upp till 1:50 med vatten beroende på nedsmutsning och fasadmaterial. Endast i undantagsfall kan en mer koncentrerad lösning än 1:20 behövas. Får ej användas på kalkhaltiga material såsom, marmor, kalksten etc.

Åtgång, ca 0,2-0,3 liter tvättilösning/m<sup>2</sup>

För mer information kontakta oss på [info@biokleen.se](mailto:info@biokleen.se)



Norra Drottninggatan 21, 4 vån  
451 31 Uddevalla  
[www.biokleen.se](http://www.biokleen.se)

Telefon: 0522-33990  
Fax: 0522-33991  
E-mail: [info@biokleen.se](mailto:info@biokleen.se)